## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-221321

(43) Date of publication of application: 14.09.1988

(51)Int.CI.

GO2F 1/133 GO2F 1/133

(21)Application number: 62-054057

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI DEVICE ENG CO LTD

(22)Date of filing:

11.03.1987

(72)Inventor: WATANABE YOSHIKI

**ISHII AKIRA** 


**IPPONSUGI MIDORI** 

## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the yield of a color liquid crystal display device by forming an activated surface layer for improving wettability of a protecting film on a boundary between a color filter and the protecting film.

CONSTITUTION: A base material for dyeing a color filter 12 is formed on the surface of a glass substrate 11 having a transparent upper part, and the color filter 12 is formed by dyeing each picture element of the substrate by the technique of photolithography. The surface of the color filter 12 is then treated with a surface active agent. For the surface treatment, the color filter 12 is dipped for ca. 5min in the surface active agent and then dried after washing with water. By this treatment, a layer: 16 of the surface active agent is formed on the surface layer or on the surface of the color filter 12. The layer 16 has hydrophilic property and provides uniform wettability of the layer 16 for protecting film 13 for each picture element which is to be dyed separately with dyes having different colors.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## 昭63-221321 ⑫公開特許公報(A)

(3) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

昭和63年(1988)9月14日 43公開

G 02 F 1/133 3 0 3 3 0 6

7370-2H 7610-2H

(全6頁) 審査請求 未請求 発明の数 1

液晶表示装置 図発明の名称

> 昭62-54057 ②特 顛

願 昭62(1987) 3月11日 四出

辺 79発 明 者 渡

華 樹

千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニアリン

グ株式会社内

彭 井 者 明 石 73発

千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニアリン

グ株式会社内

みどり 一本杉 明 者 73発

千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニアリン

グ株式会社内

株式会社日立製作所 の出 願 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニ

アリング株式会社

弁理士 小川 勝男 の代 理 人

外1名

#### 明細管

1.発明の名称

願 人

の出

被 晶 表 示 装 置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1.液晶上に保護膜を介在させてカラーフィルタ を設けた被晶表示装置において、前記カラーフ ィルタと保護膜との界面に、前記保護膜のぬれ 性を改善する界面活性層を設けたことを特徴と する液晶表示装置。
  - 2.前記カラーフィルタはアクリル樹脂等の透明 樹脂材料で形成され、前記保護膜はアクリル樹 脂,エポキシ樹脂等の透明樹脂材料で形成され ていることを特徴とする特許請求の範囲第1項 に記載の液晶表示装置。
  - 3. 前記界面活性層は、前記カラーフィルタの表 面を界面活性剤で処理することにより形成され. 前記保護膜は、前記界面活性層の上部に強布し その後硬化させることにより形成されることを 特徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項に 記載の被攝表示裝置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、液晶表示装置、特に、カラー液晶表 示装置に適用して有効な技術に関するものである。 (従来技術)

薄膜トランジスタ(TFT)で液晶表示部の各面 祟の表示制御を行うカラー液晶表示装置として、 カラーフィルタを使用するものが知られている。 このカラーフィルタは、上部透明ガラス基板の内 個(被暴側)に接着されている。下部透明ガラス基 板の内側(液晶側)には、各画素毎に構成される薄 腹トランジスタ及び液晶が設けられている。カラ ーフィルタと被晶との界面には、特に染色方式の カラーフィルタにおいては保護膜が設けられてい **3**.

前記カラーフィルタは、アクリル樹脂等で形成 される染色基材を各国素毎に染料で染め分けるこ とにより形成されている。 染料の染め分けは、フ オトリソグラフィ技術で行っている。染料として は、3原色すなわち赤色、緑色及び背色が使用さ

れている.

前記保護膜は、前記カラーフィルタを染め分け た各色の染料が被品に溺れることを防止するため に設けられている。保護膜は、例えば、アクリル 樹脂, エポキン樹脂等の透明樹脂材料で形成され ている。

なお、カラー液晶表示装置については、例えば 日経エレクトロニクス、1984年9月10日号、pp211 ~240に記載されている。

#### (発明が解決しようとする問題点)

本発明者は、前述の被晶表示装置の液晶表示部の不良解析の結果、カラーフィルタの染料が保護膜を通して液晶に溺れるという事実を発見した。本発明者の検討によれば、染料で染め分けられたカラーフィルタの表面は各色毎にぬれ性が異なに極めに応力が発生すると考察される。このため、カラーフィルタの表面上で部分的に保護膜にピンホールが生じる。館と染料は、このピンホールを通して液晶に漏れる。

のぬれ性を均一にし、保護膜の強布後それが硬化 収縮する際の極部的な応力の発生を低減すること ができるので、保護膜にピンホールが発生するこ とを防止し、カラーフィルタの染料が被晶に漏れ ることを防止することができる。

この結果、液晶表示装置の歩留りを向上することができる。

以下、本発明の構成について、辞膜トランジス タで各画素の表示を制御するカラー被品表示装置 に本発明を適用した一実施例と共に説明する。

なお、実施例を説明するための全図において、 同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰 り返しの説明は省略する。

## (発明の実施例)・

本発明の一実施例であるカラー被晶表示装置の 被晶表示部の要部を第1図(要部断面図)で示す。

第1図に示すように、カラー被晶表示装置は、
1.1[mm]程度の厚さを有する下部透明ガラス基板
1 の内側(被晶側)の表面上に、薄膜トランジスタ
Tを有している。糠膜トランジスタTは、主に、

この被品への染料の溺れは、液品表示数数の歩留りを低下させる。

本発明の目的は、被品設示装置の歩留りを向上することが可能な技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、液晶表示装置において、 カラーフィルタを染め分ける染料が保護膜を通し て液晶に漏れることを防止することが可能な技術 を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかになるであろう。

#### (問題点を解決するための手段)

本願において関示される発明のうち、代扱的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで ある。

被晶表示装置のカラーフィルタと保護膜との界面に、前記保護膜のぬれ性を改善する界面活性層を設ける。

#### 〔作用〕

上述した手段によれば、カラーフィルタの表面

ゲート電極2、ゲート絶縁膜として使用される絶縁膜3、チャネル形成領域として使用される主型 半導体層4、一対のソース・ドレイン電極5A, 5Bで構成されている。

前記ゲート電極2は、例えば、断線を防止する ために、Cr層上にMo層を積層した複合膜で形成する。ゲート電極2は、走空線(水平信号線)に 一体化されそれに接続されている。

i 型半導体 月 4 は、アモーファスシリコン膜又は多結晶シリコン膜で形成されている。

一対のソース・ドレイン電極 5 A , 5 B は、 i 型半導体層 4 上に夫々離隔して設けられている。 ソース・ドレイン電極 5 A , 5 B は、回路のバイアス個性が変ると、動作上、ソースとドレインが入れ替わるように構成されている。つまり、薄膜トランジスタエは、F E T と同様に双方向性である。

ソース・ドレイン電便 5 A , 5 B は、i 型半導体 間 4 に接触する下層側から、高不純物濃度の n<sup>2</sup>型半導体 間、C r 間、A g 層を順次積層して形成

されている。 n型半導体 間は、アモーファスシリコン 膜又は多結晶シリコン膜で形成されており、i型半導体 間4 との接触抵抗値を低減するように存成されている。 Cr 間は、A a 間と反応することを防止する、パリア間として形成されている。 A a 層は、信号伝達速度を速くするために低抵抗値を有しており、配線材料としても使用される。

郊膜トランジスタTの一方のソース・ドレイン は極 5 Bには、 画素毎に設けられた透明電極(I TO) 6 が接続されている。 透明電極 6 は、 被品 表示部の画素電極の一方を構成する。 他方のソー ス・ドレイン電極 5 A は、映像信号線(垂直信号 線)と一体化されそれに接続されている。

存敗トランジスタT及び透明電極 6 上には、保 護膜 7 が設けられている。保護膜 7 は、主に、存 膜トランジスタTを湿気等から保護するために形 成されており、透明性が高くしかも耐湿性の良い 酸化シリコン膜や窒化シリコン膜で形成する。

蒋琪トランジスタT上の保護膜7の上部には、 外部光がチャネル領域として使用されるi型半導

カラーフィルタ12は、アクリル樹脂等の樹脂材料で形成される染色基材を各国素毎に染料で染め分けることにより形成されている。染料の染め分けは、フォトリングラフィ技術、例えば、各色毎にポジ型のフォトレジストマスクを用いて行っている。染料としては、第2図に示すように、3原色すなわち赤色RED,緑色GREEN,青色BLUEの夫々が使用されている。

また、染料として、例えば、赤色はRED2 (P(アゾ系有機染料)、緑色はGREEN | P(シアン:ゾウの入ったフタロシアニー系の有機染料,イエロー;アゾ系の有機染料)、青色はBLUE43P(アンスラチノン系の有機染料)を用いる。

保護膜13は、前記カラーフィルタ12を異なる色に染め分けた染料が液晶10に漏れることを防止するために設けられている。保護膜13は、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の透明樹脂材料で形成されている。

このように構成されるカラー液晶表示装置は、 上部透明ガラス接板11側に設けられたカラーフィ 体別4に入射されないように、遮蔽膜8が設けられている。 遠蔽膜8は、例えば、Cr間で形成されている。

専膜トランジスタTは、ゲート電極2に正のパイアスを印加すると、ソースードレイン間のチャネル抵抗が小さくなり、パイアスを零にすると、
チャネル抵抗は大きくなるように構成されている。

被晶10は、下部透明ガラス基板1と上部透明ガラス基板11との間に、被晶分子の向きを設定する下部配向膜9及び上部配向膜15に規定され、封入されている。

上部透明ガラス基板11の内側(液晶側)の表面には、第1回及び第2回(要部拡大模写断面図)に示すように、カラーフィルタ12、保護膜13、透明電極(ITO)14及び前記上部配向膜15が順次稜層して設けられている。

前記透明電極14は、下部透明ガラス基板1個に 國素毎に設けられた透明電極6に対向し、隣接す る他の透明電極14と一体に構成された共通電極で ある。

ルタ12と保護膜13との界面に、界面活性層16が設けられている。界面活性層16は、次のように形成することができる。

まず、上部透明ガラス基板11の表面にカラーフィルタ12の染色基材を形成する。

次に、フォトリングラフィ技術を用い、 西素母に前配染色基材を所定の色に染色し、カラーフィルタ12を形成する。

次に、カラーフィルタ12の表面(液晶側)を界面活性剤を用いて表面処理する。界面活性剤としては、例えば、SAND社製のサドジン・N・リキッドタイプの溶液を0.5[%]に希釈した溶液を使用する。この界面活性剤の主な成分は、明細書の末尾に掲載する第1表に示す。前記表面処理は、この界面活性剤にカラーフィルタ12を約5分間浸渍させ、この後水洗乾燥することにより流される。

本発明者は、このように、カラーフィルタ12の 表面を界面活性剤により表面処理することにより、 カラーフィルタ12の表面層又は表面上に界面活性 層16が形成されると考えている。この界面活性層 16は、親水性を有し、異なる色の染料で染め分けられた各國素において、明細杏の末尾に掲載した第2表に示すように、保護関13とのぬれ性を均にすることができる。つまり、界面活性暦16は、実質的に、カラーフィルタ12の表面のぬれ性を切ったし、ぬれ性を改善したことに新価である。であり、界面活性剤による表面処理前のぬれ性とを示している。

前記カラーフィルタ12の表面に界面活性層16を 形成した後には、保護膜13を塗布し硬化させる。

このように、カラーフィルタ12と保護膜13との界面に界面活性層16を設けることにより、カラーフィルタ12の表面のぬれ性を均一にすることができるので、保護膜13の強和後それが硬化収縮する際の極部的な応力の発生を低減することができる。したがって、保護膜13にピンホールが発生することを防止し、カラーフィルタ12の染料が液晶10に漏れることを防止することができるので、カラー液晶表示装置の歩留りを向上することができる。

配換層に接続されている。この引出配線層は、前述したゲート電極2、ソース・ドレイン電極5A 及び5Bの失々と同一製造工程で形成される。

前記配向膜 9、15、透明電極 6、14、保護膜 7、 絶縁膜 3 の夫々の層は、シール材 18 の内側に形成 される。透明ガラス基板 1 、11 の夫々の外側の表 面には、偏光板 19 が設けられている。

以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であることは勿論である。

例えば、本発明は、カラー液晶表示装置において、染色法に限定されず、電着法、真空蒸着法、印刷法等で形成されるカラーフィルタの表面を界面活性剤で表面処理してもよい。

また、本発明は、前記界面活性剤として、San dozin N Liquidを使用してもよい。

#### (発明の効果)

本顕において開示される発明のうち代表的なも

このカラー液晶表示装置は、下部透明ガラス基板1個、上部透明ガラス基板11個の夫々の層を別々に形成し、その後、上下透明ガラス基板11及び1を重ね合せ、両者間に液晶10を封入することによって組み立てられる。

第1回の中央部は、一回素部分の断面を示している。左側は、透明ガラス基板1及び11の左側線部分で引出配線の存在する部分の断面を示している。右側は、透明ガラス基板1及び11の右側縁部分で引出配線の存在しない部分の断面を示している。

第1図の左側、右側の夫々に示すシール材17は、 被晶10を封止するように構成されており、被晶封 入口(図示していない)を除く透明ガラス基板1及 び11の練周囲全体に沿って形成されている。シー ル材17は、例えば、エポキシ樹脂で形成されている。

前記上部透明ガラス基板11側の透明電極14は、 少なくとも一個所において、銀ペースト材18によって、下部透明ガラス基板1個に形成された引出

のによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 記のとおりである。

カラー液晶表示装置の歩留りを向上することができる。

以下、余白

# 特開昭 63-221321 (5)

(第 1 表)

界面活性剤の主な成分			
成	分	割 合[1g/2]	
	C O D [PPm]	154	
	B O D [PPm]	1 2 1	
	油 分[ppm]	28.7	

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例であるカラー被品 表示装置の被品表示部の要部を示す要部断面図、

第2図は、前記被品表示部の要部拡大模写断面 図である。

図中、1,11…透明ガラス基板、10…液晶、12 …カラーフィルタ、13…保護膜、16…界面活性層 である。


代理人 弁理士 小川勝男



### 【第 2 表]

染料の色	処理前の接触角	処理後の接触角
RED	54[度]	29 [度]
GREEN	32[度]	31[度]
BLUE	50[度]	30[度]

以下、余白



1、11…ig明がタス基板 10…取的 12…カラーフォルタ 13…保護服 16…界面活性層

# 第 2 図

